

DITTA COMMITTENTE: **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**

Regione Masio, 19/bis
I - 10046 Poirino (TO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **MAESTRALE**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): VEGGASI ALLEGATA SCHEDA TECNICA

Imbottitura utilizzata: HR30 30 kg/m³

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) – Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 secondi	80 secondi	140 secondi
IMBOTTITURA	1°			
	2°			
MANUFATTO	1°	POSITIVO (40 s)		
	2°			
	1°			
	2°			
	3°			
	1°			POSITIVO (0 s)
	2°			
	3°			

CATEGORIA

-UNO I EMME-

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

Il laboratorio non è responsabile della conformità della produzione con il campione sottoposto a prova.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 11/04/2024

IL DIRETTORE TECNICO

Luca Talamona

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Marzia Manca

TE01RF01

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE: **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**

Regione Masio, 19/bis
I - 10046 Poirino (TO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **MAESTRALE**

METODO DI PROVA: UNI 9175 (2010)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto:



Il primo innesco sulla provetta
campione 1



Il secondo innesco sulla provetta
campione 1



La provetta alla fine della prova
campione 1

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
- Il laboratorio non è responsabile della conformità della produzione con il campione sottoposto a prova.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 11/04/2024

TE01RF01

Pag. 2 di 2

IGNIFUGO ALL'ORIGINE

SCHEDA TECNICA "C"

AZIENDA PRODUTTRICE: FIDIVI Tessitura Vergnano S.p.A.
Regione Masio 19/bis
10046 Poirino (TO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE: "**MAESTRALE**"

DESCRIZIONE: tessuto per arredamento prodotto in vari colori; per la prova viene esaminata la variante colore **rosa/marrone**

Natura dei componenti: **tessuto 100% Poliestere Riciclato idrorepellente**

Altezza: **145 cm. per lunghezza variabile**

Peso: **385 gr/mq**

n. **12 fili al cm. in trama**

n. **24 fili al cm. in ordito**

Lavorazione: **tessitura**

ASSIEMAGGIO DEI DIVERSI COMPONENTI: **tessitura**

IMPIEGO: **imbottiti**

Si dichiara che il prodotto commercialmente denominato "**MAESTRALE**" è anisotropo a facce uguali.

Poirino, 27/03/2024

FIDIVI TESSITURA
VERGNANO S.p.A.
Luca Talamona

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È STATA DEPOSITATA DAL PRODUTTORE A CORREDO DELLA DOMANDA DI PROVA DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE:

PER LA VERIFICA DEL TEST
L.S. FIRE

Testing Institute s.r.l.

IL DIRETTORE TECNICO

Luca Talamona
Luca Talamona