LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Telefono 0574.575.320 - Telefax 0574.575.323
e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

• ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 CEE 1988
• ORGANISMO NOTIFICATO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686 CEE
• ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA NAVALE MED 96/98 EC
• MEMBRO EGOLF e UNIFER
• RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
• RICONOSCIUTO SNCF FERROVIARIO
• AUTORIZZAZIONE BHF CALIFORNIA
• AUTORIZZATO MINISTERO INTERNO DM. 26.3.85
• ACCREDITATO SINAL N. 0086
• AUTORIZZAZIONE ENAC - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE CIT 1007/L
• RICONOSCIUTO MED 96/98 EC - BUREAU VERITAS - DNV - LLOYD'S REGISTER
• PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE

RAPPORTO DI PROVA NO. 478.0UN0101/05

METODO DI PROVA: **UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**
Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.

RICHIEDENTE: **FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.**
Viale Fiume, 3
10023 - CHIERI (TO)

DENOMINAZIONE DEL MATERIALE: **BONDAI 2**

DATA RICEVIMENTO CAMPIONI: 11/04/2005

- ❑ Il presente Rapporto di Prova è costituito da:
  - no. 3 pagine (compresa la presente).
  - no. 1 allegato.
- ❑ I risultati riportati in questo Rapporto si riferiscono esclusivamente al materiale sottoposto a prova fornito dal Richiedente (rif. codice Laboratorio no. 478/05). Un campione del materiale siglato dal Laboratorio è stato restituito al Richiedente.
- ❑ Questo Rapporto di Prova, valido esclusivamente per il materiale provato, rispetta metodi e procedure previsti all'art. 3 del D.M. 26.06.84 come modificato dal D.M. 03.09.01.
  Non è rilasciato ai sensi degli art. 8 e 10 del D.M. 26.06.84 e D.M. 03.09.01.

  Il D.M. 03.09.2001 pubblicato nella G.U.R.I. serie generale n.242 del 17 Ottobre 2001 modifica ed integra il precedente D.M. 26.06.84.

Prato, 05.05.2005

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Gian Carlo Borsini

IL SOSTITUTO
Dott. LUCA ERMINI

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio

Rapporto di prova n° **478.0UN0101/05**

METODO DI PROVA

UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

Materiale:

COMPONENTE	NUMERO SERIE PROVETTE	ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO (IN SECONDI)		
		20	**80**	**140**
materiale imbottito	1°	POSITIVO		
	2°	POSITIVO		
manufatto completo	1°	POSITIVO		
	2°	POSITIVO		
	1°		POSITIVO	
	2°		POSITIVO	
	3°			
	1°			POSITIVO
	2°			POSITIVO
	3°			

Metodo di preparazione UNI 9176 (1998):
D

CLASSE
1IM
(Uno i emme)

Note:
- L'IMBOTTITURA IMPIEGATA DAL LABORATORIO,E' COSTITUITA DA UNA SCHIUMA POLIURETANICA ESPANSA FR PRODOTTA DALLA DITTA OLMO S.p.A CON DENSITA' 40 kg/mc, DI CLASSE 1 IM. -

QUESTO RAPPORTO DI PROVA RISPETTA METODI E PROCEDURE PREVISTI ALL'ART. 3 DEL D.M. 26.06.1984 COME MODIFICATO DAL D.M. 03.09.2001. NON E' RILASCIATO AI SENSI DEGLI ART. 8-10 DEL D.M. 26.06.1984 E D.M. 03.09.2001.

LAPI SRL
LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
Legalmente riconosciuto - Autorizzato dal Ministero dell'Interno

Data Prova
04/05/2005

L'Operatore

L.A.P.I. s.r.l. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Aspetto: tessuto di colore arancione.
Composizione (*): 100% Poliestere.
Peso (*): 235 g/m^2.

(*) - Informazioni fornite dal Richiedente.

PREPARAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Il materiale è stato sottoposto al metodo **" D "** previsto dal D.M. 26.06.84 come modificato dal D.M. 03.09.01.
Il materiale è stato condizionato come prescritto dal metodo applicato.

PROCEDIMENTO DI PROVA

La prova è stata eseguita secondo il metodo **UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**
L' imbottitura impiegata, fornita dal Laboratorio è costituita da una schiuma poliuretanica espansa FR prodotta dalla ditta Olmo S.p.a. con densità 40 kg/m^3, di classe 1 IM. L'imbottitura è stata sottoposta a 80 °C e 80% UR per 72 ore, dopo le quali è stata condizionata in atmosfera standard a 20 °C e 65% UR per più di 24 ore prima della prova.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI

Sulla base dei risultati ottenuti e relativamente ai campioni forniti dal Richiedente, al materiale in esame è attribuibile la

CLASSE - 1 IM (UNO I EMME)

di reazione al fuoco.

Il Direttore del Laboratorio
Dr. Gian Carlo Borsini

IL SOSTITUTO
Dott. LUCA ERMINI

L.A.P.I. S.p.A. LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto in forma parziale senza l'autorizzazione scritta di questo Laboratorio

LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.
I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11
Telefono 0574.575.320 - Telefax 0574.575.323
e.mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

• ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE 89/106 CEE 1988
• ORGANISMO NOTIFICATO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DIR. 89/686 CEE
• ORGANISMO NOTIFICATO DIRETTIVA NAVALE MED 96/98 EC
• MEMBRO EGOLF e UNIFER
• RICONOSCIUTO USCG ADMINISTRATION
• RICONOSCIUTO SNCF FERROVIARIO
• AUTORIZZAZIONE BHF CALIFORNIA
• AUTORIZZATO MINISTERO INTERNO DM. 26.3.85
• ACCREDITATO SINAL N. 0086
• AUTORIZZAZIONE ENAC - ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE CIT 1007/L
• RICONOSCIUTO MED 96/98 EC - BUREAU VERITAS - DNV - LLOYD'S REGISTER
• PROVE SU AUTOVEICOLI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 95/28 CE

RACCOMANDATA

Spettabile
FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.
Viale Fiume, 3
10023 - CHIERI (TO)

Prato, 05/05/2005
Rif. 594/05/AC

In riferimento alle Vs. richieste, Vi rimettiamo in allegato ns. Rapporto di Prova, contenente i risultati delle prove effettuate su Vs. materiale:

Denominazione commerciale	Metodo di Prova	Riferimento Laboratorio
BONDAI 2	~~UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)~~ Reazione al fuoco dei mobili imbottiti sottoposti all'azione di una piccola fiamma.	**478/05**

L.A.P.I. S.r.l. - LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI

Distinti saluti,

LA.P.I. S.r.l.

LA.P.I. srl
dr. Massimo Borsini
Resp. Certificazioni e
Divisione Trasporti

All.: c.s.