

RAPPORTO DI PROVA N° 13/06432

pag. 1 di 2

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

Spett.

| | |
|----------------------------|----------|
| Nr. ricevuta richiesta | 13/6474 |
| Data ricevimento richiesta | 09/05/13 |
| Data inizio analisi | 09/05/13 |
| Data fine analisi | 15/05/13 |
| Data emissione documento | 15/05/13 |

FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.

Regione Masio, 19 bis
10046 POIRINO (TO)
Tel. +39 (011) 9430662 - Fax +39 (011) 9461820



DESCRIZIONE CAMPIONI:

A) TESSUTO ART FOX DICH 100% TREVIRA CS

IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI RISULTATI ANALITICI :

| Codice | Prova | Norma |
|--------|--|-------------------------|
| CS0310 | Solidita' del colore allo sfregamento - secco ed umido | UNI EN ISO 105-X12:2003 |

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai materiali presentati dal committente, non campionati dal laboratorio.
Su tutte le pagine del presente rapporto di prova è apposto il timbro a secco dell'istituto.
Tutti i materiali analizzati vengono conservati per tre mesi.

| | |
|--|--|
| I Responsabili delle prove Prof. Andrea Franchi  | V.to Il Responsabile del Laboratorio Prof. Giuseppe Bartolini  |
|--|--|

Documento riservato. Non può essere pubblicato, riprodotto o diffuso in maniera parziale senza autorizzazione scritta del laboratorio.

RAPPORTO DI PROVA N° 13/06432

pag. 2 di 2

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

Inizio del rapporto di prova

| | |
|-------------------------------|---|
| Tessili: cod.CS0310 | Solidita' del colore allo sfregamento - secco ed umido (Color fastness to rubbing) |
| Norme (Test methods) | UNI EN ISO 105-X12:2003 |

Rev.02 del 04/02/05

Data di prova (Testing date) 15/05/2013

Risultati (test results) :

| | | | |
|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Campione contrassegnato: (sample identification) | | TESSUTO ART FOX DICH 100% TREVIRA CS | |
| | | <i>Ordito/Longitudinale (Warp)</i> | <i>Trama/Trasversale (Weft)</i> |
| <i>Indice di scarico</i> (Staining index) | <i>A secco (Dry rubbing)</i> | 5 | 5 |
| | <i>Ad umido (Wet rubbing)</i> | 5 | 5 |

NB. I risultati riportati nella tabella si riferiscono a provini estratti dal campione presentato.
(NB. The results reported in the tables above refer to a test analysis of the samples submitted)

Fine del testo relativo ai risultati di analisi contenuti nel presente rapporto di prova.