



LABORATORIO  
DI ANALISI  
PROVE E RICERCHE  
TESSILI

Via Fonda di Mezzana, 61/L  
59100 Prato Italia  
Tel. 0574 591343  
Fax 0574 593975  
E-mail: laboratorio@brachi.it  
http://www.brachi.it

RAPPORTO DI PROVA N° : 00002772/04

Pag. 1 di 2

DITTA PRESENTATRICE: FIDIVI TESSITURA VERGNANO SPA - VIA FIUME, 3 -  
CHIERI

CAMPIONE: Campione di tessuto colore azzurro denominato ART. JET.  
Vediallegato.

CAMPIONAMENTO: A cura del cliente

DATA RICEVIMENTO 22 Aprile 2004

DATA ESECUZIONE PROVE Dalla data di ricevimento alla data di emissione

OGGETTO: Varie analisi.

### RISULTATI DI LABORATORIO


#### PROVA DI SOLIDITA' DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO

Modalità:

Norma : UNI EN ISO 105X12/03

Risultati: Secondo scala dei grigi 1/5:  
----- 1 = Scarico massimo  
5 = Scarico nullo

	LUNGHEZZA	LARGHEZZA
SCARICO A SECCO:	4/5	4/5
SCARICO AD UMIDO:	4/5	4/5



#### PROVA DI SOLIDITA' DEL COLORE ALLA LUCE ARTIFICIALE CON LAMPADA AD ARCO ALLO XENO

Modalità:

Norma : UNI EN ISO 105 B02/01

Risultati: Secondo scala dei blue 1/8:  
----- 1 = Degradazione massima  
8 = Degradazione nulla

Degradazione : 6+

I risultati enunciati si riferiscono unicamente ai campioni ricevuti e non alla partita che gli stessi rappresentano.

I campioni analizzati si conservano per tre mesi.

Il presente rapporto di prova ha valore solo se in originale e non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.



2003 AIR-FLOW  
94 MICROPROJECTION  
INTERWOOLLABS  
for WOOL TOPS only

Le prove non accreditate SINAL sono quelle indicate con: \*

IL DIRETTORE  
P.I. Primo Brachi

RECYCLED PAPER