

DITTA COMMITTENTE : **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**Regione Masio, 19/bis
10046 - Poirino (TO)DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **JET****METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione @: 100% Poliestere Trevira CS- peso: 260 g/m²

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA		ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO		
DESCRIZIONE	PROVETTA n	20 sec.	80 sec.	140 sec.
IMBOTTITURA	1°			
	2°			
MANUFATTO	1°	POSITIVO (0 sec.)		
	2°			
	1°		POSITIVO (0 sec.)	
	2°			
	3°			
	1°			POSITIVO (0 sec.)
	2°			
	3°			
				CATEGORIA
				- UNO I EMME -

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- imbottitura utilizzata: shaping HR 35 kg/m³
- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 18/02/2021

IL DIRETTORE TECNICO



TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

Emma Viero



Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE : FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA

Regione Masio, 19/bis


10046 - Poirino (TO)

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: JET

METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Foto campione:



La provetta prima dello prova



Il primo innesco sulla provetta



Il primo innesco sulla provetta



Il primo innesco sulla provetta

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01
Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.
La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 18/02/2021

TE01RF01

Pag. 2 di 2