



Spett

FIDIVI Tessitura Vergnano spa Reg. Masio, 19 bis 10046 POIRINO (TO)

Biella,

17/03/06

RAPPORTO DI PROVA					N° 2087	del 17/03/2006	Pag. 1/1
Identificativo campione	Data ricevimento 08/03/2006	Cod. Camp. 06.00069.02	Campi	oni testati o			
Articolo : LASE Variante : Colore : Matricola : Fornitore : Mede			21				
Tipologia di prova	'A' ALLA	LUCE					
Modalità e condizioni Apparecchiatura utilizz Normativa di riferimen Valutazione Temperatura massima Umidità	zata: XENOTEST AL to: UNI EN ISO 10 : xeno. : Scala dei blu : 50 ° C : 40 %	PHA LM 5 B02/2004 Met.	1 : Solidit		uce artificiale - l	ampada ad arco	allo
Risultati delle prove e/	Op/03/		ne test 3/2006	Annotazioni			
Ind.di solidità (grado)	: 7						

Incertezza di misura

Firme

L'analista

Il Responsabile del laboratorio

(p.i. Consuelo Campitelli)

(dr. Paolo Furno Marchese)

Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato  $(20 \pm 2 \, ^{\circ}\text{C}; 65 \pm 4\% \, \text{UR})$  e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore. I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato.

Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT

Mod. 01 Rev. 11