

DITTA COMMITTENTE : **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**Regione Masio, 19/bis  
10046 Poirino - TODENOMINAZIONE COMMERCIALE: **STROMBOLI****METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001

Descrizione del prodotto (come dichiarato dal Cliente): 100% poliammide riciclato, peso 300 g/m<sup>2</sup>Imbottitura utilizzata: PUR HR 30 kg/m<sup>3</sup>

Risoluzioni applicate: -

Preparazione: -UNI 9176 (gennaio 1998) - Metodo D

Composito di prova: Sedile e Schienale

| MATERIALE SOTTOPOSTO A PROVA |            | ESITO PROVE PER I VARI TEMPI DI INNESCO |                   |                       |
|------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| DESCRIZIONE                  | PROVETTA n | 20 sec.                                 | 80 sec.           | 140 sec.              |
| IMBOTTITURA                  | 1 °        |                                         |                   |                       |
|                              | 2 °        |                                         |                   |                       |
| MANUFATTO                    | 1 °        | POSITIVO ( 0sec.)                       |                   |                       |
|                              | 2 °        |                                         |                   |                       |
|                              | 1 °        |                                         | POSITIVO ( 0sec.) |                       |
|                              | 2 °        |                                         |                   |                       |
|                              | 3 °        |                                         |                   |                       |
|                              | 1 °        |                                         |                   | POSITIVO ( 0sec.)     |
|                              | 2 °        |                                         |                   |                       |
|                              | 3 °        |                                         |                   |                       |
|                              |            |                                         |                   | <b>CATEGORIA</b>      |
|                              |            |                                         |                   | <b>- UNO I EMME -</b> |

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01

Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.

- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.

La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.


OLTRONA DI SAN MAMETTE 03/12/2021

IL DIRETTORE TECNICO

  
Maddalena Pezzani

TE01RF01

L'ESECUTORE DELLE PROVE

  
Marzia Manca

Pag. 1 di 2

DITTA COMMITTENTE : **FIDIVI - TESSITURA VERGNANO - SPA**


Regione Masio, 19/bis  
10046 Poirino - TO

DENOMINAZIONE COMMERCIALE: **STROMBOLI**

**METODO DI PROVA: UNI 9175 (1987) - UNI 9175/FA1 (1994)**

D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001


Foto:



Il primo innesco sulla provetta



Il secondo innesco sulla provetta



Il terzo innesco sulla provetta

NOTE: ATTENZIONE PROVA NON UTILIZZABILE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE

- Questo rapporto di prova rispetta metodi e procedure previsti all'Art.3 del DM 26.06.84 come modificato dal DM 03.09.01  
Non è rilasciato ai sensi degli Art 8-10 del DM 26.06.84 e DM 03.09.01.
- Il presente rapporto tecnico di prova si riferisce solamente al campione testato.  
La conformità della produzione al campione testato è responsabilità del richiedente.

OLTRONA DI SAN MAMETTE 03/12/2021

TE01RF01

Pag. 2 di 2



FIDIVI Tessitura Vergnano S.p.A.  
a socio unico  
10046 - Poirino (TO)  
Regione Masio, 19/bis  
tel: +39 011-943 06 62  
fax: +39 011-946 18 20  
e-mail: info@fidivi.com  
PEC: info@fidivi-pec.it  
web: www.fidivi.com  
Capitale Sociale € 500.000 i.v  
Reg. Imprese TO n. 125083/97  
R.E.A. Torino n. 862350  
Cod. Fisc.-P.IVA-VAT: IT 07227870016

Spett.le

**L.S. FIRE Testing Institute s.r.l.**  
Via Olgiate, 15  
22070 Oltrona di S. Mamette (CO)

### INFORMAZIONI TECNICHE

Prova secondo la Norma: **ISO 9175 1IM**  
Denominazione commerciale: **STROMBOLI**

- 1) Composizione del tessuto: **100% Poliammide Riciclato**
- 2) Peso: **300 g/m<sup>2</sup>**  
Altezza: **135 cm**  
Spessore: ... mm
- 3) Isotropo ☐ Anisotropo ☒
- 4) Facce uguali ☐ Facce diverse ☒  
Faccia esposta: **diritto**
- 5) Impiego: **imbottiti**

Poirino, 11/11/2021

Giuseppe Vergnano  
CEO

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE SCHEDA  
TECNICA È STATA REDATTA DAL PRO-  
DUTTORE A DOMANDA DELLA DOMANDA  
DI PROVA DI RESISTENZA AL FUOCO AI  
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

**L.S. FIRE**  
**Testing Institute s.r.l.**  
  
Maddalena Pezzani