

**RAPPORTO DI PROVA N° 15/12190****pag. 1 di 2**

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

**Spett.**

Nr. ricevuta richiesta	15/11774
Data ricevimento richiesta	04/05/15
Data inizio analisi	07/05/15
Data fine analisi	08/05/15
Data emissione documento	08/05/15

**FIDIVI TESSITURA VERGNANO S.p.A.**

Regione Masio, 19 bis



10046 POIRINO (TO)

Tel. +39 (011) 9430662 - Fax +39 (011) 9461820

**DESCRIZIONE CAMPIONI:****A TESSUTO ART. JET****IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DAI SEGUENTI RISULTATI ANALITICI :**

Codice	Prova	Norma
CS0210	Solidita' del colore alla luce artificiale	UNI EN ISO 105-B02:2013; ISO 105-B02:2013

I risultati delle prove si riferiscono esclusivamente ai materiali presentati dal committente, non campionati dal laboratorio.  
Su tutte le pagine del presente rapporto di prova è apposto il timbro a secco dell'istituto.  
Tutti i materiali analizzati vengono conservati per tre mesi.

<b>I Responsabili delle prove</b> Prof. Andrea Franchi 	<b>V.to Il Responsabile del Laboratorio</b> Prof. Giuseppe Bartolini 
--	---

Documento riservato. Non può essere pubblicato, riprodotto o diffuso in maniera parziale senza autorizzazione scritta del laboratorio.

**RAPPORTO DI PROVA N° 15/12190****pag. 2 di 2**

Mod.018 Rev. 1 del 11.01.2010

Inizio del rapporto di prova

<b>Tessili:</b> cod.CS0210	Solidita' del colore alla luce artificiale (Colour fastness to artificial light : Xenon arc fading lamp)
-------------------------------	--

<b>Norme (Test methods)</b>	<b>UNI EN ISO 105-B02:2013; ISO 105-B02:2013</b>
-----------------------------	--

Rev.02 del 04/02/05

<b>Condizioni di prova</b> (Test environment)	Normali / Valutazione indice di solidità alla luce: scala dei blu - valore 1 (min) / valore 8 (max)
<b>Metodo (Method)</b>	2
<b>Apparecchi di prova</b> (Testing equipment)	Xenotest Alpha - Atlas
<b>Data di prova</b> (Testing date)	07/05/2015

**Risultati** (test results) :

(Campione contrassegnato: (sample identification)	<b>TESSUTO ART. JET</b>
--	-------------------------

<b>Indice di solidità</b> (fastness index)	<b>6</b>
---	----------

*NB. I risultati riportati nella tabella si riferiscono a provini estratti dal campione presentato.  
(NB. The results reported in the tables above refer to a test analysis of the samples submitted)*

Fine del testo relativo ai risultati di analisi contenuti nel presente rapporto di prova.